

Белый водорастворимый лак для внутреннего применения. Обладает такими свойствами как: хороший сухой остаток, твердость, устойчив к химическим воздействиям, не сплывающий, быстрым временем высыхания, является базой для изготовления эмалей (пасты PCA50-65). Может быть как одно, так и двухкомпонентный продукт.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

15 – 30 – 70 Gloss

ПРИМЕНЕНИЕ

Натуральная древесина.

КОЛИРОВКА

-

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ошлифована абразивными материалами P150 - 220, а также очищена от пыли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Перед началом работы продукт необходимо тщательно перемешать. При необходимости можно добавить катализатор C391 – 5-10%, Растворитель BDG – 10-20%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносится OA1311BG пневматическим пистолетом с соплом 1,6 – 1,8 мм и давлением воздуха 2,5 – 3,5 атм или кистью 120 – 150 гр/м2.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость		BROOKFIELD 20°C	4000	MPa*s
Сухой остаток	Компонент А	±2	40	%
Сухой остаток	Компонент В	±2	70	%
Сухой остаток	А+В	±2	-	%
Удельный вес	Компонент А	±0,02	1,14	кг/л.
Удельный вес	Компонент В	±0,02	1,09	кг/л.
Живучесть смеси	А+В	при 20°C и 70% отн. вл.	12	ч.
Сухость от пыли		при 20°C и 70% отн. вл.	1	ч.
Шлифовка		при 20°C и 70% отн. вл.	-	ч.
Принудительная сушка		при 35°C	6	ч.
Между слоями.		при 20°C и 70% отн. вл.	4	ч.
Полное высыхание		при 20°C и 70% отн. вл.	12	ч.
Сухость на отлип		при 20°C и 70% отн. вл.	3	ч.

Способ нанесения	распыление	Система airmix	Система airless
Кол-во нанесения за 1 слой	120-150	120-150	-
Добавление растворителя	10-20%	0-10%	-