

Лак полиуретановый LPV828N обладает хорошей кроющей способностью, равномерностью чёрного покрытия, прочностью и эластичностью. Отлично держится и не стекает на торцах. Наносится на полиуретановые или полиэфирные грунты.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

98.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мебельные фасады, двери, и т. п.

КОЛИРОВКА

-

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть загрунтована и ошлифована абразивными материалами 320 - 400, а также очищена от пыли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Перед началом работы продукт необходимо тщательно вымешать. К лаку добавить катализатор С340 – 100% по весу и по объему и растворитель DK164 – 20-40%. Смесь тщательно перемешать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносится LPV828N пневматическим пистолетом с соплом 1,5 мм и давлением воздуха 2-3 атм.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость		С Ford 4 при 20°C ±3	70	с.
Сухой остаток	Компонент А	±2	58	%
Сухой остаток	Компонент В	±2	44	%
Сухой остаток	А+В	±2	51	%
Удельный вес	Компонент А	±0,02	1,04	кг/л.
Удельный вес	Компонент В	±0,02	1,02	кг/л.
Живучесть смеси	А+В	при 20°C и 70% отн. вл.	>4	ч.
Сухость от пыли		при 20°C и 70% отн. вл.	30	мин.
Естественная сушка		при 20°C и 70% отн. вл.	24	ч.
Принудительная сушка		при 40-45°C	8	ч.
Между слоями без шлиф.	мин/макс.	при 20°C и 70% отн. вл.	15/30	м.
Полное высыхание		при 20°C и 70% отн. вл.	24	ч.
Сухость на отлип		при 20°C и 70% отн. вл.	180	мин.

Способ нанесения	распыление	Система airmix	Система airless
Кол-во нанесения за 1 слой	100-150 г/м2	100-150 г/м2	100-150 г/м2
Добавление растворителя	20-40% к комп. А	20-40% к комп. А	20-40% к комп. А