

FPV102V

Грунт полиуретановый бесцветный для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Грунт полиуретановый FPV102V обладает хорошей прозрачностью, высоким сухим остатком, быстрым временем высыхания и легкостью в обработке. Предназначен для нанесения на изделия из древесины которые содержат вертикальные поверхности (стулья, кресла, столы и т.д.).

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

-

ПРИМЕНЕНИЕ

Вертикальные поверхности изделий из древесины - лестницы, стулья, столы, кресла и т.д.

КОЛИРОВКА

-

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ошлифована абразивными материалами P150-240, а также очищена от пыли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Перед началом работы продукт необходимо тщательно вымешать. К грунту добавить катализатор C301 – 50% и растворитель D1010 – 20-40%. Смесь тщательно перемешать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносится FPV102V пневматическим пистолетом с соплом 1,5 мм и давлением воздуха 3 атм.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость		C Ford 4 при 20°C ±3	120	с.
Сухой остаток	Компонент А	±2	47	%
Сухой остаток	Компонент В	±2	27	%
Сухой остаток	А+В	±2	40	%
Удельный вес	Компонент А	±0,02	0,97	кг/л.
Удельный вес	Компонент В	±0,02	0,96	кг/л.
Живучесть смеси	А+В	при 20°C и 70% отн. вл.	3-4	ч.
Сухость от пыли		при 20°C и 70% отн. вл.	15-20	мин.
Естественная сушка		при 20°C и 70% отн. вл.	4	ч.
Принудительная сушка		при 40-45°C	2	ч.
Сухость на отлип		при 20°C и 70% отн. вл.	1	ч.

Способ нанесения	распыление	Система airmix	Система airless
Кол-во нанесения за 1 слой	100-120 г/м ²	100-120 г/м ²	100-120 г/м ²
Добавление растворителя	20-40% к комп. А	10-20% к комп. А	10-20% к комп. А

Хранение: 36 месяцев при (+5) – (+20) °C в плотно закрытой заводской упаковке.

Информация предоставленная в данной технической характеристике предназначена для упрощения работы наших клиентов, и основана на лабораторных, а также практических испытаниях. В связи с существованием различных способов и систем использования лакокрасочных материалов, перед началом работы рекомендуем сделать пробный тест. Мы не несем ответственности за использование наших материалов совместно с продуктами других производителей, а также после выполнения работ.