

Лак полиуретановый OPV225B обладает хорошей кроющей способностью, равномерностью белого покрытия, прочностью и эластичностью. Наносится на полиуретановые и полиэфирные грунты.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

10-20-30-50

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛИРОВКА

Белый полиуретановый лак.

KEMILAK, RAL, NCS, подбор цвета.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ошлифована абразивными материалами 320 - 400, а также очищена от пыли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Перед началом работы продукт необходимо тщательно вымешать. К лаку добавить катализатор C312 – 50% по весу и 60% по объему и растворитель DK110 – 20-40%. Смесь тщательно перемешать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Наносится OPV225B пневматическим пистолетом с соплом 1,5 – 1,8 мм и давлением воздуха 2,5 – 3,5 атм.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость		C Ford 4 при 20°C ±3	120	с.
Сухой остаток	Компонент А	±2	64	%
Сухой остаток	Компонент В	±2	25	%
Сухой остаток	А+В	±2	51	%
Удельный вес	Компонент А	±0,02	1,3	кг/л.
Удельный вес	Компонент В	±0,02	0,95	кг/л.
Живучесть смеси	А+В	при 20°C и 70% отн. вл.	180	мин.
Сухость от пыли		при 20°C и 70% отн. вл.	20	мин.
Естественная сушка		при 20°C и 70% отн. вл.	8	ч.
Принудительная сушка		при 40-45°C	4	ч.
Между слоями без шлиф.	мин/макс.	при 20°C и 70% отн. вл.	30/2	м/ч.
Полное высыхание		при 20°C и 70% отн. вл.	12	ч.
Сухость на отлип		при 20°C и 70% отн. вл.	60	мин.

Способ нанесения	распыление	Система airmix	Система airless
Кол-во нанесения за 1 слой	100-120 г/м2	100-120 г/м2	100-120 г/м2
Добавление растворителя	20-40% к комп. А	20-40% к комп. А	20-40% к комп. А